Elantas Elan-tech® ADH 891.892 NF
Epoxidklebstoff (dunkelgrau)

Harz/Härter	2K-Kartusche	Farbe	Basis	Stand-festigkeit	Topfzeit (1 mm - 25° C) (**)	Gelierzeit (25 °C - 0,1 mm)	Handhabungs-festigkeit (25 °C - 0,1 mm) ZSF=1 MPa	Zeit bis 50 % ZSF bei 25 °C	ZSF@ 25 °C (0,1 mm)	Tg max (*)	Flexibilität	Temperatur ZSF ≤ 3 MPa	Typische Anwendung
A+B				mm	min	min	min	h	N/mm^2	°C		°C	
AS89.1-AW89.2	ADH 891.892	schwarz	EP	8	65	135	210	12	36	80			CFK Kleber / Carbon Kleber, V2A-Kleber, Eloxal Alu-Kleber

*) empfohlene Härtung, siehe technisches Datenblatt **) maximale Fügenzeit für optimale Festigkeit

Harz/Härter	2K-Kartusche	Farbe	ABS	Aluminium	Keramik	Epoxidharz	Ferrit	CFK	GFK	Glas	Stein	NBR	PA	PBT-PET	PC	PMMA	PP-PE	PUR	PVC	Stahl	Holz	50ml	400ml	Misch.-Gew.	Misch.-Vol.
AS89.1-AW89.2	ADH 891.892	schwarz	●	◘	●		●	●	○		○					VB	○		●	◘	√	√	100:45	100:50

● empfohlen / ◘ anwendbar / ○ Tests notwendig / VB Vorbehandlung

Haftungsausschluss
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer und unserer Produzenten Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung, der von uns gelieferten Produkte, auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Unsere Produzenten gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.