




Technisches Datenblatt

Kohleroving DowAksa / 24k / 1600 tex



Fasereigenschaften

		Wert	Einheit	Test Methode
Zugfestigkeit		4200	MPa	ISO 10618
Zug-E-Modul		240	GPa	ISO 10618
Bruchdehnung		1.8	%	ISO 10618
Dichte		1.78	g/cm ³	ISO 10119
Gewicht		1600	g/1000m	ISO 1889
Sizing Typ & Menge	D05	1.0 – 1.5	%	ISO 10548
Drill	nicht verdrillt			