

# TECHNISCHES DATENBLATT



**Artikel:** Style 284  
**Einstellung (Fd./cm):** 6,5/6,5  
**Bindung:** Köper 2/2  
**Ausrüstung:** stuhlroh

| <u>Konstruktion:</u>     | Kette        | Schuss       |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Material <sup>1)</sup> : | Kevlar® 49 T | Kevlar® 49 T |
| Feinheit <sup>1)</sup> : | 127 tex      | 127 tex      |

| <u>Prüfung:</u>         |       | Einheit           | Sollwert        | +/- | Toleranz |
|-------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----|----------|
| Dichte <sup>1) 3)</sup> | Kette | g/cm <sup>3</sup> | 1,45            | +/- | 0,05     |
|                         | Schuß | g/cm <sup>3</sup> | 1,45            | +/- | 0,05     |
| Feinheit <sup>1)</sup>  | Kette | tex               | 132             | +/- | 6        |
|                         | Schuß | tex               | 132             | +/- | 6        |
| Drehung <sup>1)</sup>   | Kette | T/m               |                 | +/- |          |
|                         | Schuß | T/m               |                 | +/- |          |
| Einstellung             | Kette | Fd./cm            | 6,5             | +/- | 0,3      |
|                         | Schuß | Fd./cm            | 6,5             | +/- | 0,3      |
| Bindung                 |       |                   | Köper 2/2       |     |          |
| Gewicht                 |       | g/m <sup>2</sup>  | 171             | +/- | 4        |
| Trockengewicht          |       | g/m <sup>2</sup>  | 168             | +/- | 4        |
| Feuchtigkeitsgehalt     |       | %                 | 5,0             | +/- | max.     |
| Dicke <sup>2)</sup>     |       | mm                | 0,32            | +/- | 0,03     |
| Breite                  |       | cm                | nach Bestellung | +/- | 1        |
|                         |       |                   |                 |     |          |

<sup>1)</sup> = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

<sup>3)</sup> = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

<sup>2)</sup> = Richtwert, nicht freigaberelevant

**Bemerkungen:**

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

|                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|--|
| Datum<br>31.07.2009 | QS<br>Monika Dassel | Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst. |
|---------------------|---------------------|--|