

vDijk Pultrusion Products  
ASTM D3039 Tensile Polymer Matrix  
Tinius Olsen 50ST  
Epsilon 3542 Extensometer

Datum: 07-05-2020  
Chargen-Nr.: Vooraad  
Produkt Code: H1RE3B00 (Beispiel)  
Drehzahl: 2,00 mm/min

Muster	Breite mm	Dicke mm	Ultimative Kraft kN	Zugfestigkeit MPa	E-Modul GPa	Bruchdehnung %	Bemerkung
1	2,88	0,60	4,24	2.456	274	0,88	
Durchschnitt	2,88	0,60	4,24	2.456	274		
SD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

