

SIGRATEX® C B310-45/ST

Vernähtes, biaxiales Carbonfaser-Gelege

Materialdaten

Eigenschaften	Einheiten	Werte
Faserorientierung		-/+ 45°
Faserart		SGL 50k HT
Lagenaufbau		-45°-Lage: 154 g/m ² +45°-Lage: 154 g/m ²
Gewicht Carbonfaserlagen	g/m ²	308
Gewicht Polyestergerarn	g/m ²	5
Flächengewicht gesamt	g/m ²	313
Verwirkte Breite	mm	1270 +30/-30
Maximale Gesamtbreite	mm	1308
Stichart		Franse

07 2021/0 E Printed in Germany
 ®eingetragene Marken der SGL Carbon SE