

ELASTOSIL® M 4601 A/B

RTV-2 Siliconkautschuk / Formenbau

Kennzeichen

Gießbarer, bei Raumtemperatur vulkanisierender, additionsvernetzender Zweikomponenten-Siliconkautschuk.

Besondere Merkmale

- ausgezeichnete Fließfähigkeit
- schnelle, schrumpffreie Vulkanisation bei Raumtemperatur, die durch Hitzeanwendung wesentlich beschleunigt werden kann
- niedrige Härte Shore A (ca. 28)
- hohe Ein- und Weiterreißfestigkeit
- hervorragende Langzeitstabilität der mechanischen Vulkanisateigenschaften
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen die gebräuchlichen Gießharze, speziell Polyurethane

Anwendung

ELASTOSIL® M 4601 A/B eignet sich aufgrund seiner ausgezeichneten Gießharzbeständigkeit in Verbindung mit den hervorragenden mechanischen Eigenschaften besonders für Abformanwendungen, bei denen Modelle mit starken Hinterschnidungen mittels Gießharzen reproduziert werden sollen.

Als additionsvernetzender und somit schrumpffrei ausvulkanisierender, niedrigshoriger RTV-2 Siliconkautschuk ist ELASTOSIL® M 4601 A/B jedoch auch optimal für die Verarbeitung aller anderen gängigen Reproduktionsmaterialien geeignet, vor allem, wenn Modelle mit starken Hinterschnidungen absolut dimensionsgetreu kopiert werden sollen.

Produktdaten (unvulkanisiert)

Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Wert	
Komponente			A	B
Farbe			weiß	rotbraun
Dichte bei 23 °C		[g/cm ³]	1,14	1,01
Viskosität bei 23 °C, aufgerührt	ISO 3219	[mPa s]	15 000	800

Produktdaten (katalysiert A+B)

Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Wert	
Mischungsverhältnis	A : B	[Gew.-Teile]	9 : 1	
Viskosität bei 23 °C	ISO 3219	[mPa s]	10 000	
Verarbeitungszeit (bis 60.000 m Pas)		[min]	90	
Vulkanisationszeit, klebfrei		[h]	12	

Produktdaten

Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Wert	
Farbe			rotbraun	
Dichte bei 23 °C, in Wasser	ISO 2781	[g/cm ³]	1,13	
Härte Shore A	ISO 868		28	
Reißfestigkeit	ISO 37	[N/mm ²]	6,5	
Reißdehnung	ISO 37	[%]	700	
Weiterreißwiderstand	ASTM D 624 B	[N/mm]	> 30	
Lineare Schrumpfung		[%]	< 0,1	

Vulkanisat nach 24 h bei 23 °C

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Verarbeitung

Wichtiger Hinweis

Der Platinkatalysator befindet sich in der Komponente B.

Achtung

Es dürfen nur A- und B-Komponenten miteinander verarbeitet werden, die **dieselbe Chargennummer** aufweisen!

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise in unserem Merkblatt „Wacker RTV-2 Siliconkautschuk – Verarbeitung“.

Ausführliche Informationen über weitere Abformmaschinen der ELASTOSIL® M-Palette enthält unsere Druckschrift „ELASTOSIL® M Abformmassen. Genau“.

Lagerung

ELASTOSIL® M 4601 A/B besitzt eine Lagerstabilität von mindestens 12 Monaten, sofern die Originalgebinde dicht verschlossen zwischen 5 °C und 30 °C gelagert werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben.

Eine Lagerung über den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass das Produkt unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

Sicherheitstechnische Hinweise

Die Komponenten A und B der additionsvernetzenden Type ELASTOSIL® M 4601 enthalten nur Bestandteile, die sich nach allen bisherigen langjährigen Erfahrungen weder als toxisch noch als aggressiv erwiesen haben, weshalb besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung nicht erforderlich sind bzw. die allgemeinen arbeitshygienischen Vorschriften ausreichen.

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei unseren Vertriebsgesellschaften angefordert werden.

Bezugshinweise

Bestellungen richten Sie bitte in Deutschland, Österreich und der Schweiz an:

DRAWIN Vertriebs-GmbH
Verkauf & Marketing Molding
Rudolf-Diesel-Str. 15
D-85521 Riemerling/Ottobrunn
Telefon +49-89-60869-0
Telefax +49-89-60869-488

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall dadurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblichbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck.

Managementsystem zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001
und DIN EN ISO 14001

WACKER

und ELASTOSIL® sind eingetragene
Marken der Wacker Chemie AG.

Version 4.00 vom 27-08-07 ersetzt
Version 2.00 vom 10-04-07

Alle technischen, die Qualität und
Produktsicherheit betreffenden
Fragen richten Sie bitte an:

Wacker Chemie AG
WACKER-SILICONES
Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München

www.wacker.com
silicones@wacker.com